



TYTAN Professional WATER STOP

герметик для кровли

Густая битумная паста для быстрого ремонта кровли. Используется для ремонта соединений кровельного материала, покрытий крыши, уплотнения во время строительных работ. Формирует изоляционный слой, который очень устойчив к трещинам от мороза и других атмосферных воздействий.



СВОЙСТВА



Атмосферостойчивый, устойчив к УФ-излучению



Водонепроницаемый, долговечный шов



Широкий спектр кровельных работ



Обладает отличной адгезией без использования грунтовки к большинству кровельных материалов:

битум, черепица, кирпич, камень, бетон, древесина, металл



Легко и удобно наносить

ПРИМЕНЕНИЕ

- ☐ герметизация протечек на битумных кровлях, черепице, гофрированном и листовом железе и других металлических листах
- ☐ герметизация соединений водосточных желобов и элементов водостока, застекленных крыш и вентиляционных каналов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование показателя	Показатели
1	Внешний вид и цвет	Однородная масса черного цвета
2	Температура размягчения сухого остатка °С, не менее	90
3	Гибкость на брусе радиусом 5±2 мм при -5°С	трещин нет
4	Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее	0,2
5	Прочность сцепления с металлом, МПа, не менее	0,5
6	Водопоглощение в течение 24 ч, мас. %, не более	0,2
7	Время высыхания до степени 2 при 20°С, час, не более	24
8	Массовая доля нелетучих веществ, мас. %, в пределах	65-75
9	Срок годности, месяца	36

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендации по эксплуатации в соответствии с условным назначением битумного герметика прилагаются в виде специальной инструкции, а также указываются на этикетке для тары:

- перед применением продукт рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее +15°С;

- температура эксплуатации от -5°С до +50°С.

Подготовка поверхности: удалить грязь, снег, листья и остатки воды с поверхности. Перед нанесением размещать пасту.

Нанесение: наносить продукт на поверхность с помощью мастерка или шпателя, сильно надавливая. Избегать механического воздействия на продукт в течение нескольких дней. Расход зависит от толщины слоя.

Очистка: инструменты и грязные, запачканные поверхности могут быть очищены с помощью соответствующего растворителя, к примеру, уайт-спирит.

ЗАМЕЧАНИЯ/ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не используйте внутри помещений
- Содержит органический растворитель – нельзя использовать вместе с пенополистиролом.
- Не подогревать
- Рекомендуется проводить испытания в незаметном месте.
- Перед применением ознакомиться с инструкцией безопасности, которая находится в Паспорте Безопасности Продукта.



ПРИМЕЧАНИЯ / ОГРАНИЧЕНИЯ

Все данные основаны на лабораторных испытаниях в соответствии с внутренними стандартами производителя и сильно зависят от условий отверждения продукта (температуры упаковки, окружающей среды, температуры основания, качества используемого оборудования и от квалификации пользователя, работающего с продуктом).

ТРАНСПОРТИРОВКА / ХРАНЕНИЕ

Хранение битумных герметиков осуществляется в закрытых помещениях или на специальных крытых площадках вдали от открытых источников пламени, нагревательных приборов, исключающих попадание влаги и прямых солнечных лучей.

Температура хранения от -30°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения 36 месяцев.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Подробную информацию можно найти в Паспорте Безопасности Продукта от производителя.