

POLYNOR

УНИКАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

# POLYNOR 70 MEGA THERM

## ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЗИМНЯЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профессиональная зимняя пена POLYNOR 70 MEGA THERM отвечает требованиям следующих стандартов: DIN 4102, DIN 53428, DIN 53455, DIN 53421, DIN 53422 и DIN 52612.

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Цвет                                  | от белого до серого                |
| Температура применения                | от -20°C до +20°C *                |
| Температура баллона                   | от +15°C до +25°C                  |
| Время образования пленки              | 6-15 мин. **                       |
| Время предварительной обработки       | 35-60 мин. **                      |
| Время полного застывания              | 48 часов                           |
| Термоустойчивость (после отверждения) | от - 60°C до +110°C                |
| Плотность                             | 20-25 кг/м <sup>3</sup>            |
| Стабильность размеров (усадка)        | 3 - 5% ***                         |
| Водопоглощение                        | 1,5% (после 24 часов)              |
| Сила сжатия                           | 0,03 МПа                           |
| Сила растяжения                       | 0,14 МПа                           |
| Коэффициент теплопроводности          | 0,032 Вт/м*К                       |
| Растворители (до отверждения пены):   | очищающее средство POLYNOR Cleaner |

\* (оптимальная температура +20°C)

\*\* (при температуре -10°C и влажности воздуха 35%)

\*\*\* (при температуре -10°C, влажности воздуха 35%, в течение 24 часов)

- Высокая производительность - более 70 литров
- Превосходная адгезия к большому спектру строительных материалов
- Однородная, мелкоячеистая структура
- Высокая акустическая и термоизоляция
- Начало резки 35-60 мин.
- Устойчивость к плесени и влаге
- Отличительная особенность - плотность 20-25 кг/м<sup>3</sup>
- Вторичное расширение до 25 %
- Срок годности - 18 месяцев

| Упаковка           | Наполнение | Объём баллона | Коробка |
|--------------------|------------|---------------|---------|
| Аэрозольный баллон | 890 мл     | 1000 мл       | 12 шт   |



WWW.POLYNORFOAM.RU  
info@polynor.com

Данная информация является результатом собственных испытаний. Компания не берет ответственности за различия в полученных результатах, т.к. материалы, способ применения и внешние факторы могут отличаться. Необходимо предварительное тестирование перед применением.