



Worldwide manufacturer of PU-foams, sealants & adhesives

Карта технических данных

TYTAN Professional клей строительный для панелей и молдингов 910

TYTAN Professional клей строительный для панелей и молдингов 910 рекомендуется для приклеивания панелей и молдингов, где требуется высокая сила первоначального схватывания для обеспечения высокой точности размещения. Продукт имеет отличную адгезию к большинству строительных материалов:

бетону
дереву
штукатурке
керамической плитке
полистирену
металлу

Преимущества

- Высокая сила первоначального схватывания
- Отличное сцепление с большинством строительных материалов
- Долговечный, эластичный и прочный шов
- Легкость в применении
- Влагостойкий

Сфера применения

Подходит для:

- панелей
- пробки
- деревянных плитусов
- панелей МДФ

Образует эластичный и водонепроницаемый шов.

Технические данные

До отверждения:

Состав: дисперсия на основе акриловых сополимеров 35%, модификаторы 10%, минеральные наполнители 55%

Цвет и консистенция белая паста

Плотность 1,5 г/см³

Температура применения от +10 °C до + 30°C

Selena FM S.A., ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, tel. +48 71 78 38 290, fax +48 71 78 38 291, www.selena.fm.com,
NIP 884-00-30-013, KRS 0000292032, REGON: 890226440, Initial capital: 1 136 200 PLN, Initial capital paid: 1 136 200 PLN, District Court for Wrocław Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register

BG Selena Bulgaria Ltd.

BR Selena Sulamericana Ltda

CN Selena Shanghai Trading Co. Ltd.

CZ Selena Bohemia s.r.o.

DE Selena Deutschland GmbH

FI FinSelena Oy

HU Selena Hungária Kft.

IT Selena Italia srl

KZ Selena CA L.L.P.

PL Selena S.A.

RO Selena România SRL

ROK Hamil - Selena Co. Ltd

RU Selena Vostok

UA Selena Ukraine Ltd.

US Selena USA, Inc



Worldwide manufacturer of PU-foams, sealants & adhesives

Рабочее время	около 10 мин.
Время полного отверждения	48 часов
Выход	около 37 п. м
Огнеопасность	не горюч
<u>После отверждения:</u>	
Сухой остаток	76±3%
Термостойкость:	от -20°C до +60°C

Инструкция по применению

Подготовка поверхности - Поверхности должны быть обезжиренными, сухими и выровненными, а также очищенные от загрязнений, пыли, ржавчины, масла, битума или жира. Для достижения требуемой адгезии перед применением необходимо удалить с поверхности старые отслаивающиеся покрытия.

Применение - Вставить картридж в пистолет, обрезать наконечник чуть выше резьбы и надеть насадку, которую можно обрезать до нужного диаметра. Нанести клей точками или полосками на одну из поверхностей, обе склеиваемые поверхности соединить и сильно прижать.

Очищение: пока клей не отвердел очищать с помощью воды. После отверждения удалять механическим способом.

Логистическая информация

Код продукта	Масса	Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
	440 г	Картридж	12	1440

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев от даты производства в заводской закрытой упаковке при температуре от +5°C до +30°C в сухом месте, защищенном от мороза.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ

S2 Хранить в недоступном для детей месте. S46 При попадании внутрь срочно обратитесь к врачу и покажите ему эту упаковку или этикетку. Более детальную информацию можно найти в технической карте безопасности материалов по запросу в компании Селена.

Selena FM S.A., ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, tel. +48 71 78 38 290, fax +48 71 78 38 291, www.selena.fm.com,
NIP 884-00-30-013, KRS 0000292032, REGON: 890226440, Initial capital: 1 136 200 PLN, Initial capital paid: 1 136 200 PLN, District Court for Wrocław Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register

Selena Bulgaria Ltd.

Selena Deutschland GmbH

Selena CA L.L.P.

Selena Vostok

Selena Sulamericana Ltda

FinSelena Oy

Selena S.A.

Selena Ukraine Ltd.

Selena Shanghai Trading Co. Ltd.

Selena Hungária Kft.

Selena România SRL

Selena USA, Inc

Selena Bohemia s.r.o.

Selena Italia srl

Hamil - Selena Co. Ltd



Worldwide manufacturer of PU-foams, sealants & adhesives

Утилизация: Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно официальным действующим нормам.

Публикация данной карты технических данных отменяет все предыдущие версии.

Предоставленная здесь информация является достоверной, она основана на исследованиях, проведенных компанией. Тем не менее, в связи с тем, что условия и способы использования наших продуктов не всегда могут быть нами проконтролированы, данная техническая информация не заменяет проведения специальных тестов потребителем для того, чтобы убедиться в возможности специальных применений наших продуктов. Компания гарантирует соответствие продукта указанным выше техническим характеристикам и не несет ответственность по обязательствам, данным для специфичных применений или условий продаж. Компания также не несет ответственность за любой случайный или последующий ущерб, связанный с применением продукта. Рекомендации по использованию продукта не должны рассматриваться как попытки нарушения каких-либо патентов.

Selena FM S.A., ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, tel. +48 71 78 38 290, fax +48 71 78 38 291, www.selenafm.com,
NIP 884-00-30-013, KRS 0000292032, REGON: 890226440, Initial capital: 1 136 200 PLN, Initial capital paid: 1 136 200 PLN, District Court for Wrocław Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register

Selena Bulgaria Ltd.	Selena Deutschland GmbH	Selena CA L.L.P.	Selena Vostok
Selena Sulamericana Ltda	FinSelena Oy	Selena S.A.	Selena Ukraine Ltd.
Selena Shanghai Trading Co. Ltd.	Selena Hungária Kft.	Selena România SRL	Selena USA, Inc
Selena Bohemia s.r.o.	Selena Italia srl	Hamil - Selena Co. Ltd	