

# Tytan Professional Клей Монтажный FIX2 GT

Гибридный монтажный клей это однокомпонентный клей, который отверждается под воздействием влажности воздуха, не содержит растворителей, изоцианатов и воды. Клей предназначен для различных монтажных и отделочных работ в строительстве.

## ПРИМЕНЕНИЯ

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клей предназначен для различных монтажных и отделочных работ в строительстве.                                 |
| приклеивание различных элементов к деревянным, стеклянным, бетонным, металлическим и пластмассовым основаниям |
| приклеивание плинтусов, цоколей, порогов, панелей, керамической плитки                                        |
| склеивание декоративных элементов из дерева, гипса, корка, древесно-стружечных плит, камня                    |
| приклеивание тяжелых отделочных элементов                                                                     |

## ПРЕИМУЩЕСТВА

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технология следующего поколения на основе MS-полимера                                                                       |
| 5 сек.                                                                                                                      |
| Премиум качество                                                                                                            |
| Сверхбыстрый и прочный                                                                                                      |
| Полное высыхание за 3 часа                                                                                                  |
| быстрое и очень сильное начальное схватывание                                                                               |
| эластичный шов                                                                                                              |
| высокая сила схватывания                                                                                                    |
| устойчивой к влажности                                                                                                      |
| отличная адгезия к большинству оснований как пористым, так и непористым, например, металла или различных пластмасс и стекла |
| высокая стойкость к УФ-излучению                                                                                            |

## УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Температура применения [°C]             | + 5 - + 30 |
| Оптимальная температура склеивания [°C] | 15 - 25    |
| Оптимальная относительная влажность [%] | 65         |

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением ознакомится с инструкцией безопасности, которая находится в Паспорте Безопасности Продукта.

### 1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

v01-2019-01-25

- 1 -

- Клееные поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от загрязнений и веществ, уменьшающих адгезию.
- Поверхности наилучше обезжиривать с помощью ацетона или этанола (стекло, металлы, плитка) или детергентом (синтетические материалы).

## 2. ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

- Обрежьте наконечник картриджа и накрутите носик. Используйте только носик с "V"-образным вырезом, прилагаемый к продукту. Вставьте картридж в пистолет. Из-за высокой вязкости продукта, рекомендуется использовать пистолет для густых масс.

## 3. ПРИМЕНЕНИЕ

- Наносить клей полосками или точечного на основание или приклеиваний материал.
- Затем склеиваемые поверхности приспособить и прижать.
- После нанесения соединить клееные элементы, сильно и равномерно прижимая.
- Корректировка положения клееных поверхностей возможна в течение примерно 15 минут с момента приклеивания, без рассоединения элементов.
- Применяемый клей не может быть нанесен непрерывно на клееной поверхности, так как отверждение клея происходит под воздействием влаги содержащейся в воздухе, а также в основании.
- В зависимости от поверхностей, на которых клеется элементы, может потребоваться поддержка тяжелых предметов на мин. 24 часа.

## 4. РАБОТЫ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

- Очистка: сухой тканью или экстрактивным бензином до отверждения, механически после отверждения.
- НЕ МЫТЬ РУКИ ОРГАНИЧЕСКИМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ.

## 5. ПРИМЕЧАНИЯ/ОГРАНИЧЕНИЯ

- Рекомендуется провести предварительные испытания адгезии перед склеиванием.
- Пока клей полностью не отвержден, избегать контакта с водой.
- Не использовать для PE, PP, тефлону и битумных поверхностей.
- Не использовать для поверхностей постоянно подвергающихся воздействию воды.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Цвет     |   |
|----------|---|
| кремовый | + |

| Неотвержденный                              | значение |
|---------------------------------------------|----------|
| Химическая основа: силанизированный полимер | +        |
| Сухой остаток [%]                           | 100      |
| Плотность [g/ml]                            | 1,46     |

v01-2019-01-2

5 - 2 -



|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Скорость отверждения [mm/24h]  | 2 - 3 |
| Время образования пленки [min] | ~ 6   |

| Отвержденный           | значение |
|------------------------|----------|
| Термоустойчивость [°C] | -40 +60  |

Все данные основаны на лабораторных испытаниях в соответствии с внутренними стандартами производителя и сильно зависят от условий отверждение продукта (температуры упаковки, окружающей среды, основания, качества используемого оборудования и от квалификаций osoby применяющей продукт).

## ТРАНСПОРТ / ХРАНЕНИЕ

Продукт можно хранить до 12 месяцев от даты производства в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте, защищая от мороза и перегрева, при температуре от +5 °C до +25 °C.

## БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Подробную информацию можно найти в Паспорте Безопасности Продукта от производителя. Указания по утилизации: Остатки продукта и пустые картриджи должны быть утилизированы в соответствии с действующими, местными правилами.

Вышеуказанные данные, рекомендации и указания основаны на лучших наших знаниях, исследованиях, опыте и указаны с благими намерениями, в соответствии с правилами, действующими на нашем предприятии и у наших поставщиков. Предлагаемые способы действий считаются общепринятыми, однако каждый пользователь этого материала должен убедиться всеми возможными способами, включительно с проверкой конечного продукта в соответствующих условиях, в пригодности предоставленных материалов для достижения намеренных им целей. Ни Компания, ни ее уполномоченные представители не могут нести ответственность за какие-либо потери понесенные вследствие неправильного или ошибочного использования ее материалов.



Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, Poland,  
tel. +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291  
e-mail: [export@selena.com](mailto:export@selena.com), [www.selenafm.com](http://www.selenafm.com)