

# PROFIL ACRYL

## Технические данные:

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Основа                            | Акриловая дисперсия                   |
| Консистенция                      | Паста                                 |
| Отверждение                       | Физическое высыхание                  |
| Образование поверхностной пленки  | Ок. 20 минут (20°C/65% отн.влажности) |
| Усадка после отверждения          | Ок. 15%                               |
| Плотность                         | 1,65 г/см <sup>3</sup>                |
| Температура применения            | От +5°C до +30°C                      |
| Термостойкость                    | От – 20 °C до +80 °C                  |
| Максимально допустимая деформация | 12,5%                                 |

## Описание продукта:

Пластично-эластичный герметик на основе акриловой дисперсии. Обладает превосходной адгезией ко всяким пористым поверхностям, используемым в строительстве. Легко обрабатывается, не изменяет цвета, красится после отверждения. Не может подвергаться длительному действию влажности. Использовать внутри помещений.

## Области применения:

Заполнение различных щелей в бетоне, кладке и штукатурке.  
Заполнение швов в гипсокартонных плитах.  
Заполнение швов при установке деревянных и металлических рам.  
Заполнение швов при планках, подоконниках, потолках, лестницах и т.д.  
Заполнение фуг с максимальной подвижностью до 12,5%.  
Герметизация фуг в газобетонных стенах.

## Цвет и упаковка:

Цвет: белый

Упаковка: туба 280 мл.

## Хранение:

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +25 °C. Беречь от мороза.

## Ширина зазора:

Минимальная ширина и глубина: 5 мм.  
При ширине большей 20 мм просим консультироваться с техническим отделом Соудал.

Рекомендации: ширина = глубина.

## Инструкция по применению:

Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи.  
Очень пористые поверхности следует загрунтовать слоем разбавленного акрила (1 часть акрила на 2 части воды).  
Наносить ручным или пневматическим выдавливающим пистолетом.  
Очистка: водой, непосредственно после нанесения.

## Рекомендации по безопасности:

Соблюдайте основные правила по безопасности и гигиене труда, а именно:

- Избегайте контакта с кожей и глазами.
- Может вызывать раздражение глаз.
- Во время работы хорошо проветривать помещение.
- При контакте с глазами немедленно обильно промойте водой и обратитесь к врачу.
- Держите вне пределов досягаемости детей.