

6275

Герметик нейтральный силикон-каучуковый

Описание

- PUstar 6275 — профессиональный герметик с широким применением в строительстве;
- Обладает высокой адгезией и эластичностью;
- Применяется с большинством строительных материалов: алюминий, сталь, оцинкованная сталь, стекло, бетон, кирпич, керамогранит, камень, ПВХ-мембраны и пластики (PVC, UPVC, PC и др.), дерево и другие;
- Обладает высокой прочностью, устойчив к атмосферным воздействиям (УФ-лучам) и перепадам температур;
- Не вызывает химической реакции, не вызывает коррозии с металлическими материалами;
- Имеет хорошие герметизирующие и склеивающие свойства;
- Применяется при использовании в морской среде.

Характеристики

- Устойчив к образованию плесени и препятствует росту микроорганизмов;
- Отсутствие провисания, быстрое отверждение;
- Хорошая устойчивость к высоким и низким температурам $\pm 10^{\circ}\text{C}$ ($-50^{\circ}\text{C}/150^{\circ}\text{C}$);
- Отличная устойчивость к погодным условиям.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для всех видов внутренних и наружных работ;
- Герметизация деформационных швов вертикальных и горизонтальных;
- Герметизация и уплотнения внешних швов при устройстве фасадных, кровельных и общих строительных работ;
- Герметизация стеновых фасадных панелей, алюминиевые композитные панели, фиброцементные панели, сэндвич панели, натуральный камень, керамический гранит;
- Герметизация швов опалубочных щитов, примыкания ПВХ-мембраны, герметизация настилов из профилированного листа;
- Герметизация и заполнения швов, стыков, соединений в каркасных и бескаркасных конструкциях звукоизоляции стен, перегородок, потолков;
- Приклейка защитных планок, молдингов, плинтусов, стеновых панелей;
- Герметизация балконов, оконных карнизов, проемов дверей, примыканий и т. д.;
- Герметизация водосточков и вентиляционных систем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики:	Тест	Требование	Показатель
Проявление	/	Однородная паста без трещин	/
Плотность (гр./см ³)	ISO 2811-1	1.02 ± 0.1	1.02
Свойства провисания (мм)	ISO 7390	≤3	0
Время отверждения до отлипа (мин.)	ASTM C679	5~30	10
Скорость отверждения (мм/24 часа)	Internal Method	≥2.5	2.7
Летучее содержимое (%)	ISO 10563	≤8	5
Твёрдость (Шор А)	ISO 868	20~40	25
Предел прочности (МПа)	ISO 37	≥1.0	1.4
Удлинение при разрыве %	ISO 37	≥200	250

Примечания: Все приведенные выше данные были протестированы в стандартизированных условиях при температуре 23±2°C, относительной влажности 50±5%.

Инструкция по применению

- Удалите пыль, масло и воду с поверхности оснований.
- Время отверждения до отлипа и скорость отверждения силиконового герметика зависят от температуры и влажности окружающей среды. Рекомендуемые условия: температура: 5~35°C, влажность: 40~60%RH.
- Перед использованием герметика необходимо провести испытание на адгезию и совместимость. При необходимости рекомендуется также провести испытание на загрязнение. Этот продукт не подходит для следующих применений: например, бетонные или цементные строительные материалы; структурные сборочные применения; содержащие базовые материалы, такие как цинк/латунь/медь/свинец.
- Не подходит для структурного остекления.

Упаковка

Картридж	280 мл.
Файл пакет	600 мл.

Транспортировка и Хранение

- Транспортировка: Берегите запечатанный продукт от влаги, солнца, высоких температур и избегайте столкновений.
- Хранение: Хранить запечатанным в прохладном, сухом месте. Температура: 5~25°C. Влажность: ≤50%RH.
- Срок годности: 12 месяцев.

Безопасность

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу удалите герметик тканью, тщательно промойте кожу водой с мылом.
- При попадании в глаза держите веки открытыми и тщательно промойте водой, обратитесь к врачу.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Все рекомендации относительно наших продуктов, включая транспортировку, хранение и обращение, основаны на наших текущих знаниях и опыте в нормальных условиях. При практическом применении результаты могут отличаться из-за изменения материалов и фактических условий на месте, наша компания не дает никаких гарантий и не несет никакой юридической ответственности. Чтобы обеспечить эффект склеивания и совместимость продуктов и материалов, рекомендуется провести тест на совместимость или проконсультироваться с технической службой нашей компании перед тем, как приступить к полному применению.