

TYTAN PROFESSIONAL ПРОГЕРОЙ Клей 290 мл белый

ADB-ADB-5641-TP-35-ml-290-001

Монтажный клей нового поколения - склеивает, фиксирует, заполняет. Продукт создан на основе технологии гибридных полимеров и может успешно использоваться для широкого спектра материалов, как внутри, так и снаружи помещений. Обеспечивает высокий комфорт работы благодаря отсутствию раздражающего запаха, простоте нанесения, универсальности, прочности, скорости, гибкости и отсутствию усадки. Отверждается под воздействием влаги, может использоваться на влажных поверхностях. Продукт не содержит растворителей, изоцианатов и силиконов.



СВОЙСТВА

- быстрое и прочное начальное схватывание - мгновенное схватывание без поддержки
- быстрое отверждение - исключительная прочность склеивания всего через 3 часа
- прочное и долговечное соединение
- отличная адгезия к широкому спектру материалов, как пористых, так и непористых
- для внутренних и наружных работ
- устойчив к воздействию влаги, ультрафиолетовому излучению и изменениям температур
- хорошая устойчивость к плесени и грибку
- супер эластичный
- возможность корректировки склеенных элементов до 10 минут
- безопасен для чувствительных поверхностей
- безопасен для окружающей среды (очень низкий уровень выбросов ЛОС*)
- отсутствие раздражающего запаха
- не содержит растворителей, изоцианатов, силиконов
- 30-летняя гарантия на прочность шва
- может быть окрашен после отверждения
- *ЛОС - Летучие Органические Соединения

ПРИМЕНЕНИЕ

- Склеивание широкого спектра материалов, как пористых, так и непористых, таких как

камень, металлы, зеркала, стекло, дерево, МДФ, керамическая плитка, полистирол, бетон, пробка, клинкер, пластмассы (кроме полиэтилена и полипропилена), гипсокартон и т.д.

- Приклеивание плитусов, порогов, панелей, керамической плитки, крючков, вешалок и т.д.
- Склеивание зеркал
- Склеивание декоративных и отделочных элементов, как небольших и легких, так и больших и тяжелых, без необходимости поддержки, например, стеновых панелей, архитектурного бетона, декоративных полос, ламелей, розеток и т.д.
- Склеивание внутри и снаружи помещений даже на неровных поверхностях
- Заполнение и герметизация мелких швов

СТАНДАРТЫ / ДОПУСКИ / СЕРТИФИКАТЫ

Продукт соответствует требованиям:

- EN 15651-1:2012 F-EXT-INT, class 7.5 P
- EN 15651-3:210 S class S1
- EN 13501-1:2018 Class E
- EMICODE: EC 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условия применения	Значение
Температура применения [°C]	+5 - +30
Оптимальная температура склеивания [°C]	+15 - +25
Оптимальная относительная влажность [%]	50 - 65
Цвет	Значение
белый	+
Отвержденный	Значение
Термоустойчивость [°C]	-40 - +90

Неотвержденный - тестирован при 23 ° С и 50% относительной влажности	Значение
Плотность [г/см ³]	1,3 - 1,4
Скорость отверждения [мм/24г]	2 - 3
Твердость по Шору А	60 - 65
Химическая основа: Гибридный	+
время первичного схватывания [мин]	30
время полного схватывания [ч]	3
Удлинение на разрыв, ISO 37 [%]	≤300
Рабочее время [мин]	10

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением ознакомится с инструкцией безопасности, которая находится в Паспорте Безопасности Продукта.

Подготовка поверхности

- Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, очищенными от загрязнений и веществ, препятствующих адгезии (грязь, пыль и т.д.).
- Поверхности лучше всего обезжиривать бензином или этанолом (стекло, глазурованная плитка, металл) или моющим средством (синтетические материалы).

Подготовка продукта

- Отрежьте кончик картриджа и завинтите аппликатор. Вставьте картридж в пистолет-аппликатор. Из-за высокой вязкости продукта рекомендуется использовать пистолет для густых масс. Нанесите клей расположив картридж под прямым углом к поверхности так, чтобы сверху был виден V-образный вырез в насадке.

Применение

- Наносить клей полосками или точечного на основание или приклеиваний материал.
- В случае широких поверхностей клей следует наносить "волнисто", чтобы увеличить начальную адгезию.
- После нанесения соединить склеиваемые элементы, сильно и равномерно прижимая.
- Корректировка положения клееных поверхностей возможна в течение 10 минут с момента приклеивания, без рассоединения элементов.
- Не наносить клей сплошным слоем на невпитывающие поверхности, так как отверждение происходит при контакте с влагой воздуха и с влагой поверхности нанесения.
- При склеивании невпитывающих поверхностей отверждение может происходить дольше.
- Наилучшие параметры склеивания достигаются при температуре 23°C и влажности воздуха 50% при толщине шва 0,5 мм.

Работы после применения

- Очистка: сухая ткань, этанол или бензин - до отверждения, только механическая обработка - после отверждения.

Примечания / ограничения

- Рекомендуется провести предварительные испытания адгезии перед склеиванием.
- Не использовать для PE, PP, тефлону и битумных поверхностей.
- Клей не предназначен для склеивания элементов, которые находятся постоянно под водой, как и для влажных поверхностей.
- Не красить красками на основе алкидных смол.
- Перед покраской, рекомендуется проводить пробный тест.
- Not suitable for bonding car windshields
- Не подходит для склеивания аквариумов и террариумов.
- Следует избегать прямого контакта между нанесенным клеем и сильными химическими веществами.

ПРИМЕЧАНИЯ / ОГРАНИЧЕНИЯ

Внимание. Все данные относятся к температуре 23 ° C и относительной влажности воздуха - 50%. В других условиях, необходимо учитывать более короткое или длительное время схватывания и отверждения клея, которое зависит от типа склеиваемой поверхности, их размера и толщины шва.

ТРАНСПОРТИРОВКА / ХРАНЕНИЕ

Продукт можно хранить до 12 месяцев от даты производства в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте, защищая от мороза и перегрева, при температуре от +5 °С до +35 °С.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Подробную информацию можно найти в Паспорте Безопасности Продукта от производителя. Указания по утилизации: Остатки продукта и пустые картриджи должны быть утилизированы в соответствии с действующими, местными правилами.

Вышеуказанные данные, рекомендации и указания основаны на лучших наших знаниях, исследованиях, опыте и указаны с благими намерениями, в соответствии с правилами, действующими на нашем предприятии и у наших поставщиков. Предлагаемые способы действий считаются общепринятыми, однако каждый пользователь этого материала должен убедиться всеми возможными способами, включительно с проверкой конечного продукта в соответствующих условиях, в пригодности предоставленных материалов для достижения намеренных им целей. Ни Компания, ни ее уполномоченные представители не могут нести ответственность за какие-либо потери понесенные вследствие неправильного или ошибочного использования ее материалов.