

Tytan Professional Tack-R Мембрана В (ЭКП, 4,5) 10м² ТУ 5774-025-73022848-2019

Описание продукции:

Tytan Professional Tack-R Мембрана В – рулонный битумно-полимерный СБС-модифицированный материал на нетканой основе из высокопрочного полиэстера с крупнозернистой посыпкой на верхней стороне полотна. С нижней стороны материал имеет наплавляемый слой с продольным рифлением, покрытый легкосгораемой полиэтиленовой пленкой для улучшения качества и увеличения скорости наплавления.

Область применения:

Устройство новых и ремонт старых неэксплуатируемых кровель.

Применяется в двухслойных наплавляемых кровельных и гидроизоляционных системах на минимальных уклонах. Материал наплавляется на подготовленные (праймированные) жесткие поверхности (бетонное основание, цементно-песчаная стяжка, сборная стяжка из плоского шифера или ЦСП), а также на жесткие минераловатные, стекловатные плиты с кашированной битумом поверхностью.

Способ укладки:

Наплавление при помощи газовой горелки на нижний слой кровельного ковра – системе с Tytan Professional Tack-R Мембрана Н.

Преимущества:

надежность и долговечность;
высокая скорость монтажа;
повышенные противопожарные характеристики;
возможность применения во всех климатических зонах РФ

Технические характеристики:

Ширина, м	1
Длина, м	10
Масса, кг/кв.м (±0,25 кг)	4,5
Толщина, мм (±0,1 мм)	3,8
Вид основы	высокопрочный полиэстер

Разрывная сила при растяжении, Н/50 мм	700 (в продольном направлении) 500 (в поперечном направлении)
Относительное удлинение при растяжении, %	45 (+25) (в продольном направлении) 50 (+25) (в поперечном направлении)
Теплостойкость в течение 2 ч при температуре, °С, не ниже	95
Гибкость на бруске радиусом 25 мм при температуре, °С, не выше	минус 20
Температура хрупкости битумно-полимерного вяжущего, °С, не выше	минус 30
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч	нет признаков проникновения воды

Хранение:

Материал должен храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты производства.