

Грунтовка TACK-R PU PRIMER C

Ароматическая однокомпонентная смола на основе полиуретана, которая обеспечивает превосходную адгезию к пористым основаниям.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для грунтования оснований из:

- цемента,
- бетона,
- битума (с посыпкой).

Нанесение

Грунтовку **TACK-R PU PRIMER C** необходимо наносить кистью, валиком или безвоздушным распылителем. После нанесения материал не меняет цвет.

Во время нанесения необходимо контролировать точку росы и температуру.

Температура нанесения: от +5 °C до +40 °C.

Температура поверхности: от +5 °C до +30 °C. Более высокие значения температуры могут стать причиной образования пузырей под поверхностным слоем или шероховатости слоя грунтовки из-за слишком быстрого испарения растворителя.

Температура поверхности должна быть минимум на 4 °C выше температуры точки росы.

Перед нанесением рекомендуется выдержать материал при комнатной температуре в течение 24 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для обеспечения хорошего проникновения и схватывания поверхность должна быть:

1. чистой, сухой и обезжиренной, без осыпающихся частиц;
2. плоской и выровненной;
3. с влажностью менее 4% и минимальным сопротивлением, равным 1,5 Н/мм² (при испытании на прочность покрытия);
4. без трещин и щелей. В случае их наличия необходимо выполнить ремонт покрытия – маленькие трещины и швы необходимо заполнить полиуретановым герметиком Tytan Professional PU40.

РАСХОД

Стандартный расход варьируется в пределах от 100 до 300 г/м² в зависимости от качества поверхности. При использовании безвоздушным распылителем расход составляет примерно 100 г/м².

РАБОТЫ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ



Очистите инструменты ацетоновым или кетоновым растворителем. Распылитель необходимо очистить в соответствии с инструкциями производителя. Смотрите паспорт безопасности материала.

Технические характеристики

ГРУНТОВКА TACK-R PU PRIMER C	
Консистенция	Жидкий
Цвет	Светло-жёлтый
Плотность, [г/см ³]	0,95
Вязкость [мПас] при 20 °C	170
Содержание нелетучих веществ (%)	60
Жизнеспособность [ч]	2
Время отверждения [ч]	~ 4
Точка воспламенения [°C]	36
Содержание ЛОС [г/л]	393

Испытание проводилось при 23°C и относительной влажности 50%.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Необходимо хранить в течение 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +10°C до + 30°C, защищать от перегрева. Перед использованием необходимо предварительно подготовить изделие, оставив его на 24 часа при комнатной температуре.