



Światowy producent pian poliuretanowych, uszczelniaczy i klejów

КАРТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Tytan Professional Водостойкий ПВА Клей D3 WB-33 для древесины.

Водостойкий ПВА Клей D3 Для древесины клей на базе дисперсии сополимеров винилацетата. Рекомендуется для склеивания горячим и холодным способом всех видов древесины, подверженной воздействию влаги: мебели для кухни и ванны, садовой мебели, балюстрад, фанеры, ДСП. Подходит для склеивания твердой и экзотической древесины. Горячее склеивания сокращает время отверждения клея.

Преимущества

- **Класс Водостойкости: D3** согласно EN 204
- **Особенно рекомендуется для твердой и тропической древесины**
- **Прозрачный шов**
- **Высокая термостойкость после отверждения: до +100°C**
- **Удобен в применении**

ТИПИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Холодное и горячее склеивания всех пород древесины, подверженных влиянию влажности
- Монтажное склеивание мебели для кухонь и ванных
- Склеивание балюстрад

Технические данные

Неотвержденный клей:

Состав:	водная дисперсия сополимеров винилацетата
Цвет:	белый
Плотность при +20°C:	около 1,1 г/см ³
Температура применения:	от +12°C
Открытое время:	10 мин.
Время прессования при +20°C:	15-30 мин. (2-3 мин при 80 °C)
Усилие прессования:	0,2-0,6 Н/мм ²
Время полного отверждения:	24 ч
Водостойкость согласно классу D3:	Спустя 7 дней
Расход:	150-200 г/м ²
Горючесть:	негорючий

Отвержденный клей:

Сухой остаток:	48 ±2%
Тип шва:	эластичный
Термостойкость после отверждения:	+100°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности. – Очистить поверхности от пыли, грязи и прочих загрязнений. Потрясти клей перед применением.



Światowy producent pian poliuretanowych, uszczelniaczy i klejów

Применение – Нанести клей на одну из сторон при помощи валика ил кисти. Соединить обе поверхности, крепко прижать и положить под холодный или горячий пресс. Время прессования зависит от породы древесины, ее влажности и окружающей температуры. Влажность древесины не должна быть более 10-12%.

Очистка – Неотвержденный клей может быть удален водой.

Примечание – Избегать прямого контакта клея со сталью в виду возможности образования коррозии или черных пятен.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул продукта	Масса	Упаковка	Количество в коробке, шт.	Количество на евро-паллете
3491	200 г	Пластиковая бутылка	20	1680
3492	500 г	Пластиковая бутылка	12	840
3493	750 г	Пластиковая бутылка	18	432

Гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты производства. Хранить в подлинно закрытой упаковке при температуре от +5 °C до +30 °C. Беречь от мороза.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Наземный: ADR/RID (cross-border): Без ограничений	Морской: IMDG: Без ограничений	Воздушный: ICAO-TI and IATA-DGR: Без ограничений	UN Number: нет
--	-----------------------------------	---	-------------------

БЕЗОПАСНОСТЬ

Соблюдать обычные правила гигиены при использовании. Паспорт Безопасности и Лист Технической информации предоставляется по запросу официальным дистрибутором в РФ.

S2 Хранить в местах недоступных для детей. **S46** При попадании внутрь срочно обратитесь к врачу и покажите ему эту упаковку или этикетку. Утилизировать в соответствии с местным законодательством.

После публикации данной Технической Карты Данных предыдущие считаются недействительными

Представленная здесь информация является достоверной на основании исследований, проведенных компанией Селена. Тем не менее, в связи с тем что условия и способы применения наших продуктов не всегда могут быть нами проконтролированы, данная техническая информация не заменяет проведения специальных тестов потребителем, для



Światowy producent pian poliuretanowych, uszczelniaczy i klejów

того чтобы убедиться в возможности специальных применений наших продуктов. Селена гарантирует соответствие продукта указанным выше техническим характеристикам. Компания Селена не несет ответственности по обязательствам данным для специфичных применений или условий продаж Селена также не несет ответственности за