

TYTAN Professional Fix² Instant Invisible (Мгновенный Невидимый) клей монтажный

Прозрачный монтажный клей на гибридной основе с высоким первоначальным схватыванием, который быстро набирает конечную силу схватывания. Отверждается влагой воздуха и/или поверхности. Не содержит растворителей, изоцианатов и воды. Универсальный продукт для широкой сферы применения.

Применение

- приклеивание широкого спектра отделочных материалов к типичным поверхностям, таким как бетон, древесно-стружечная плита, дерево, кирпич, стекло, металл
- приклеивание различных элементов к деревянным, стеклянным, бетонным, металлическим и пластмассовым основаниям
- приклеивание плинтусов, цоколей, порогов, панелей, керамической плитки
- склеивание декоративных элементов из дерева, древесно-стружечных плит, камня

Свойства

- сильное начальное схватывание
- быстро достигает высокой силы склеивания (2 часа)
- высокая сила схватывания
- бесцветный шов
- эластичный шов
- отличная адгезия к большинству оснований как пористым, так и непористым, например, металла или различных пластмасс и стекла
- устойчивость к влажности
- не требует подложки

Способ Применения

Перед применением ознакомиться с инструкцией безопасности, которая находится в Паспорте Безопасности Продукта.

1 Подготовка Продукта

- Обрезать вверх картриджа и прикрепить срезанный под соответствующим углом носик. Картридж вставить в пистолет для картриджей.

2 Подготовка Поверхности

- Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от загрязнений и веществ, уменьшающих адгезию.
- Поверхности рекомендуется обезжиривать с помощью ацетона или этанола (стекло, металлы, плитка) или детергентом (синтетические материалы).

3 Применение

- Наносить клей полосками или точечного на основание или приклеиваемый материал.
- Затем склеиваемые поверхности приспособить и прижать.
- В случае широких поверхностей клей следует наносить "волнисто", чтобы увеличить начальную адгезию.
- Применяемый клей не может быть нанесен непрерывно на клееную поверхность, так как отверждение клея происходит под воздействием влаги содержащейся в воздухе, а также в основании.
- При склеивании не впитывающих поверхностей отверждение может происходить дольше.
- В зависимости от поверхностей, на которые приклеиваются элементы, может потребоваться поддержка тяжелых предметов минимум на 24 часа.

4 Работы После Применения

- Очистка: сухой тканью или экстрактивным бензином до отверждения, механически после отверждения.
- НЕ МЫТЬ РУКИ ОРГАНИЧЕСКИМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ.

5 Примечания / Ограничения

- Рекомендуется провести предварительные испытания адгезии перед склеиванием. Не использовать для РЕ, РР, тефлону и битумных поверхностей.
- Не использовать для поверхностей постоянно подвергающихся воздействию воды.

Технические Характеристики

Неотвержденный	Значение
Плотность [г/см ³]	0,97 - 1,07

Время образования нелипнувшей пленки [мин]	9
Скорость отверждения [мм/24г]	3 - 4
Удлинение на разрыв, ISO 37 [%]	160
Прочность на разрыв, ISO 37 [МПа]	3,4
Модуль упругости ISO 37 [Н/мм ²]	2,3
Твердость по Шору А	45 - 55
Химическая основа: Гибридный	+
Отвержденный	Значение
Термостойкость [°C]	-40 - +90
Условия применения	Значение
Оптимальная температура склеивания [°C]	+15 - +25
Температура применения [°C]	+5 - +30
Оптимальная относительная влажность [%]	60

Стандарты / Допуски / Сертификаты

Продукт соответствует требованиям:

- EN 15651-1:F-EXT-INT Class
- 12.5P EN 15651-3:2012 S, S1
- EMICODE: EC1 PLUS
- French VOC Regulation A+ French
- CMR components - Pass Italian
- CAM
- ABG
- Belgian Regulation - Pass
- Indoor Air Comfort - Pass
- Indoor Air Comfort GOLD - Pass
- Blue Angel (DE-UZ 113)
- BREEAM International - Compliant
- BREEAM NOR

Транспортировка / Хранение

Продукт можно хранить до 12 месяцев от даты производства в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте, защищая от мороза и перегрева, при температуре от +5 °C до +35 °C.

Безопасность И Меры Предосторожности

Подробную информацию можно найти в Паспорте Безопасности Продукта от производителя. Указания по утилизации: Остатки продукта и пустые картриджи должны быть утилизированы в соответствии с действующими, местными правилами.

Вышеуказанные данные, рекомендации и указания основаны на лучших наших знаниях, исследованиях, опыте и указаны с благими намерениями, в соответствии с правилами, действующими на нашем предприятии и у наших поставщиков. Предлагаемые способы действий считаются общепринятыми, однако каждый пользователь этого материала должен убедиться всеми возможными способами, включительно с проверкой конечного продукта в соответствующих условиях, в пригодности предоставленных материалов для достижения намеренных им целей. Ни Компания, ни ее уполномоченные представители не могут нести ответственность за какие-либо потери понесенные вследствие неправильного или ошибочного использования ее материалов.

Примечания / Ограничения

Внимание. Все данные относятся к температуре +23 °С и относительной влажности воздуха - 50%. В других условиях, необходимо учитывать более короткое или длительное время схватывания и отверждения клея, которое зависит от типа склеиваемой поверхности, их размера и толщины шва.