

# КЛЕЙ KUDO КЛЕИТ ВСЁ PLUS+ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ С АВТОПОДАЧЕЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ

## KX-A05T



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. МАРТ 2021.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.

Высококачественный универсальный прозрачный клей на основе гибридных полимеров. Для внутреннего и наружного использования. Однокомпонентный, отверждается влажностью воздуха. Предназначен для работ по скрытому монтажу.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Применяется для создания прозрачного, эластичного клеевого соединения, при эксплуатации в различных средах. Устойчив к вибрационным нагрузкам. Используется при монтаже декоративных и конструктивных элементов (кронштейнов, петель, задвижек, плитусов, табличек, крючков и т.п.) из различных материалов на бетонные, кирпичные, каменные, металлические, деревянные и другие поверхности.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Обладает превосходной адгезией к большинству строительных материалов, таких как: камень, бетон, стекло, керамика, алюминий, металлы, сплавы, нержавеющая сталь, гипсокартон, ПВХ, твердые пластмассы кроме (ПЭ, ПП и фторопласта), дерево.
- Экологически безопасен, не токсичен и не горюч, не содержит изоцианатов и растворителей.
- Образуется прозрачный, постоянно эластичный, прочный, долговечный шов.
- Не требует предварительного грунтования.
- Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву.
- Сохраняет эластичность в течение всего срока службы.
- После отверждения можно окрашивать водными и синтетическими красками (при использовании красок на растворителе провести испытательный тест).
- Не даёт усадки и не образует пузырьков.
- Химически нейтральный, не вызывает коррозии.
- Имеет широкий температурный диапазон эксплуатации: от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+90^{\circ}\text{C}$ .
- Не подходит для непрерывного погружения в воду.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

- Работы рекомендуется проводить при температуре от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$ .
- Клей наносится на чистые, обезжиренные поверхности. Для обезжиривания и очистки рекомендуется использовать KU-9100 «Удалитель силикона».
- Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения клея.
- Удалить флажок контроля первого вскрытия, снять защитный колпачок. Активировать аппликатор, плавно повернув его головку по часовой стрелке в направлении «МАХ», при этом курок аппликатора поднимется в рабочее положение. Внимание! В случае неполного поворота до положения «МАХ» возможно безвозвратное разуклюживание головки аппликатора!
- Плавно нажимая на курок, нанести клей KUDO «КЛЕИТ ВСЁ» PLUS+ на склеиваемые элементы полосками с интервалами 5–15 см для обеспечения вентиляции.
- Толщина валика регулируется нажатием на курок, скоростью нанесения и углом между носиком и поверхностью нанесения.
- Приклеиваемый элемент прижать к месту крепления и провести точное позиционирование. При необходимости использовать временную механическую фиксацию до отверждения клея.
- По окончании работы для предотвращения нежелательного дозирования плавно повернуть головку аппликатора против часовой стрелки в направлении «МИН» до упора, очистить носик и надеть защитный колпачок.
- Время образования поверхностной плёнки — не менее 15 минут, скорость отверждения — 2–3 мм в сутки, максимальная прочность клеевого соединения достигается в течение 5–7 суток (при температуре  $+23^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности 50%).
- Загрязнённые свеженанесённым клеем поверхности очистить растворителем. Затвердевший клей удалить механически.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+25^{\circ}\text{C}$  в сухом месте. Допускается замораживание до  $-20^{\circ}\text{C}$  сроком до 45 дней. Срок годности 12 месяцев при соблюдении правил хранения.

### УПАКОВКА.

Баллон PowerCap® с автоподачей 100 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

### СОСТАВ.

Гибридный полимер, наполнители, функциональные добавки.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

Прямой контакт с не застывшим клеем может привести к раздражению глаз и кожи. Может вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.

Утилизировать содержимое и тару в соответствии с местными, региональными, национальными, международными предписаниями. Не допускать попадания в окружающую среду.

### ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

№	Наименование показателя	Норма	Метод
1	Внешний вид продукта	Однородная прозрачная масса с голубым оттенком	
2	Плотность, кг/м <sup>3</sup>	1050÷1150	ГОСТ 15139-69
3	Время образования поверхностной плёнки (при $+23^{\circ}\text{C}$ и отн. влажности воздуха 50%), мин	15–25	
4	Скорость отверждения (при $+23^{\circ}\text{C}$ и отн. влажности воздуха 50%), мм в сутки	2–3	
5	Твёрдость по Shore A, ед.	40	ГОСТ 263
6	Сопrotивление стеканию, мм	Не более 2	
7	Усадка	Не более 3%	
8	Максимальное удлинение, %	Не менее 200	ISO 37
9	Максимальное напряжение при разрыве, МПа	Не менее 2,5	ISO 37
10	Сдвиг на образцах дерево-дерево (толщина клеевого соединения 1мм), МПа	Не менее 1,5	ISO 4587

### МАРКИРОВКА И СТАНДАРТЫ.

TU 20.30.22-001-01324561-2019



KX-A05T

прозрачный

EAN: 4606445042382

ITF: 14606445042389

Произведено ООО «РусТА».  
142455, Россия, МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., д. 9.  
Тел.: +7 (495) 737-38-42.  
kudo-bond.ru  
Служба поддержки: info@kudo-bond.ru

